

XM3108BA

Description

杰出的落镖冲击强度和优异的加工性
共聚单体：1-己烯
添加剂：含有抗粘剂和加工助剂 (不含爽滑剂)

Application

重包装膜,食品包装和工业用复合膜

物性名称	规格	条件	单位	XM3108BA
物理性能				
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	1.0
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm³	0.917
薄膜性能				
拉伸断裂强度 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm²	500
拉伸断裂强度 (横向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm²	450
断裂拉伸率 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	%	450
断裂拉伸率 (横向)	ASTM D882	500mm/min	%	600
割线模量(1%正割), 机器方向	ASTM D882		kgf/cm²	2500
割线模量(1%正割), 横向	ASTM D882		kgf/cm²	2700
落镖冲击强度	ASTM D1709	Method A	g	850
埃尔曼多夫撕裂强度(机器方向)	ASTM D1922		g	330
埃尔曼多夫撕裂强度(横向)	ASTM D1922		g	500
雾度(25微米)	ASTM D1003	25µm	%	18
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	121

通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于25µm单层吹膜样品(BUR 2.5, 加工温度 170°C)测试