

mLLD XM5137

物性名称	规格	条件	单位	mLLD XM5137
物理性能				
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	1.3
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm ³	0.917
薄膜性能				
拉伸断裂强度 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm ²	450
拉伸断裂强度 (横向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm ²	500
断裂拉伸率 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	%	500
断裂拉伸率 (横向)	ASTM D882	500mm/min	%	600
割线模量(1%正割), 机器方向	ASTM D882		kgf/cm ²	2400
割线模量(1%正割), 横向	ASTM D882		kgf/cm ²	2500
落镖冲击强度	ASTM D1709	Method A	g	800
埃尔曼多夫撕裂强度(机器方向)	ASTM D1922		g	370
埃尔曼多夫撕裂强度(横向)	ASTM D1922		g	550
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	min 124