

LCP 6115L 美国杜邦公司 技术指数-塑料牌号

原料技术数据					
性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	---	ASTM D-792	1.50	---
机械性能	拉伸强度	3.2mm	ASTM D-638	154	MPa
	断裂伸长率	3.2mm	ASTM D-638	2.5	%
	弯曲模量	3.2mm	ASTM D-790	9650	MPa
	弯曲强度	3.2mm	ASTM D-790	142	MPa
	IZOD 冲击强度	3.2mm	ASTM D-256	267	J/m
热性能	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	254	°C
	玻璃化转变温度	---	ASTM D-3418	120	°C
	熔点	---	ASTM D-3418	335	°C
	解链温度范围	---	---	350-360	°C
	模压温度范围	---	---	30-95	°C
	干燥温度	---	---	135	°C
	RTI, Electrical	0.8mm	UL 746-B	130	°C
	RTI, Electrical	1.5mm	UL 746-B	240	°C
	RTI, Electrical	3.0mm	UL 746-B	240	°C
	RTI, Mechanical with Impact	0.8mm	UL 746-B	130	°C
	RTI, Mechanical with Impact	1.5mm	UL 746-B	220	°C
	RTI, Mechanical with Impact	3.0mm	UL 746-B	210	°C
	RTI, Mechanical without Impact	0.8mm	UL 746-B	130	°C
	RTI, Mechanical without Impact	1.5mm	UL 746-B	240	°C
其它性能	Rating@Thickness	---	UL 94	V-0	---

东莞市樟木头镇鸿润塑胶原料有限公司

地 址：樟木头镇塑胶原料市场中心城 A61 号

电 话：0769-87126386 87858978

传 真：0769-87126392

联系人：代先生 13922531319

E-Mail: hongrunplas@126.com

网 址: <http://www.hongrunplas.com>