

MULTIFLEX™ G 80A 21 65224 M1

热塑性弹性体

DuPont Mobility & Materials

Technical Data

产品说明

MULTIFLEX™ G 80A 21 65224 M1 是一种热塑性弹性体(TPE)产品,。 它,在亚太地区有供货。

总览

外观

- 黑色

物理性能

额定值 单位制 测试方法

密度 1.10 g/cm³ ISO 1183

弹性体

额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 - 横向流量 ² (断裂) 4.50 MPa ISO 37

伸长率 - 横向流量 ² (断裂) 600 % ISO 37

撕裂强度 ISO 34-1

 横向流量 30.0 kN/m

 流量 25.0 kN/m

补充信息

额定值 单位制

Compatibility Polyolefins

注射

额定值 单位制

干燥时间 - 热风干燥机 < 0.0 hr

建议的最大回制料比例 10 %

Melt Temperature, Optimum 195 °C

模具温度 15 到 45 °C

Mold Temperature, Optimum 40 °C

背压 1.00 MPa

Drying Recommended no

Holding Pressure >as low as possible