

## Produktdatenblatt KEBATRON PPS FE 171002

PPS-CF, PPS kohlefaserverstärkt

**Polymer:** PPS

**Produktgruppe:** KEBATRON

### Kurzbeschreibung Produktgruppe:

Unter dem Handelsnamen KEBATRON bieten wir ein Sortiment an Hochleistungscompounds auf Basis PPS an. KEBATRON bietet eine hohe Dauereinsatztemperatur, gutes Alterungsverhalten, hohe Festigkeit und Steifigkeit, ist inhärent flammgeschützt und hat eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit.

### Eigenschaften :

teilkristallin, hohe Festigkeit, dimensionsstabil, hohe Dauergebrauchstemperatur, gutes Alterungsverhalten, gutes Brandverhalten, hohe Steifigkeit, gute elektrische Eigenschaften, gute Chemikalienbeständigkeit

### Typische Anwendungsgebiete:

Ventilkappen, Verteiler, Stecker, Pumpengehäuse, Lampensockel, Sensoren, Spulenkörper, Gehäuse

### Branchen:

Automobilbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Haushaltsgeräte, Luftfahrtindustrie, Industrie

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

E-Modul   MPa   ISO 527-1	44000
Bruchspannung   MPa   ISO 527-1	220.0
Bruchdehnung   %   ISO 527-1	0.9

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Schmelztemperatur (DSC, 10°C/min)   °C   ISO 11357-1/-3	285.0
Wärmeformbeständigkeit HDT (1,80 MPa)   °C   ISO 75-1/-2	280.0
Wärmeausdehnungskoeffizient in Fließrichtung   E-6/K   ISO 11359-1/-2	9.0

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchgangswiderstand   Ohm*m   IEC 60093	1e+2
--	------

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme   %   in Anlehnung an ISO 62	0.02
Dichte   kg/m <sup>3</sup>   ISO 1183	1510.00

### Verarbeitungshinweise

Vortrocknung:  
Trocknerbauart: Trockenlufttrockner (!)  
Temperatur: 120 - 140 °C  
Trocknungszeit: 4 - 8 h  
empfohlene max. Restfeuchte: < 0,02 %

Empfohlene Grundeinstellungen:  
Massetemperatur: 320 - 340°C  
Werkzeugtemperatur: 140 - 180°C (Als Faustregel gilt: je höher die Anforderungen, desto höher die Werkzeugtemperatur.)  
Staudruck: < 10 bar (spez.)

Die Einspritzgeschwindigkeit sollte als Profil langsam - schnell - langsam eingestellt werden. Als Grundsatz gilt: so schnell wie möglich, so langsam wie nötig.

Maschinenauswahl:  
Bei der Verarbeitung von KEBATRON PPS haben sich verschleiß- und korrosionsgeschützte Spritzeinheiten bewährt. Die Einspritzeinheit sollte so ausgewählt werden, dass das Schussvolumen 50 - 80% des maximalen Dosiervolumens beträgt. Die Verweilzeit sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

ERSTELLDATUM 09.09.19