

Panlite® G-3625BF

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

Mineral/Glass fiber reinforced, Isotropy grade

总览

填料/增强材料	• 玻璃\矿物		
特性	• 低异向性	• 高刚性	• 抗蠕变特性
用途	• 工业应用	• 相机应用	
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.34	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.15 到 0.35	%	
流动 : 4.00 mm	0.15 到 0.35	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	62.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ² (23°C)	6100	MPa	ISO 178
弯曲应力 ² (23°C)	105	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	35	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	137	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	3.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	4.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工 (熔体) 温度	270 到 320	°C
模具温度	80 到 120	°C

备注

¹ 一般属性 : 这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min