

Panlite® GN-3620H

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

Glass fiber reinforced grades - 20% Glass fiber, Low anisotropy grade, Flame resistant

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量	
特性	• 低异向性 • 高刚性	• 抗蠕变特性 • 阻燃性
用途	• 工业应用	• 相机应用
形式	• 粒子	
加工方法	• 注射成型	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.34	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.40 到 0.60	%	
流动 : 4.00 mm	0.20 到 0.40	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	80.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)	1.5	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ² (23°C)	4600	MPa	ISO 178
弯曲应力 ² (23°C)	132	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	40	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	138	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	4.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	6.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (0.40 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI Imp (0.40 mm)	80.0	°C	UL 746B
RTI (0.40 mm)	80.0	°C	UL 746B
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.40 mm	V-2		
1.0 mm	V-1		
1.6 mm	V-0		

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr

+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

Panlite® GN-3620H
TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

注射	额定值 单位制
加工（熔体）温度	270 到 320 °C
模具温度	80 到 120 °C

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min