

Panlite® MN-4800Z
TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

Transparent Flame Retardant, Weather resistant

总览

特性	- 耐候性，良好 - 脱模性能良好	- 无溴 - 阻燃性
用途	通用	照明应用
外观	清晰/透明	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
流动 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.20	%	ISO 62
室外适用性	f1		UL 746C
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	64.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂, 23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ² (23°C)	2270	MPa	ISO 178
弯曲应力 ² (23°C)	98.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	11	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	122	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.5 mm)	130	°C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	125	°C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	130	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	V-0		UL 94
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
1.5 mm	960	°C	
2.0 mm	960	°C	

Panlite® MN-4800Z

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

可燃性	额定值	单位制	测试方法
热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
1.5 mm	850	°C	
2.0 mm	850	°C	

光学性能	额定值	单位制	测试方法
透射率 (3000 μm)	88.0	%	ASTM D1003

加工信息			
注射	额定值	单位制	
干燥温度	120	°C	
干燥时间	5.0 到 8.0	hr	
加工 (熔体) 温度	270 到 320	°C	
模具温度	80 到 120	°C	

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min