

Panlite® MN-4805ZL
TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

一般信息

产品说明

Transparent Flame Retardant, Weather resistant

总览

特性	- 流动性高 - 耐紫外光性能，良好	- 无溴 - 阻燃性
用途	通用	照明应用
外观	清晰/透明	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
流动 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	69.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂, 23°C)	70	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ² (23°C)	2270	MPa	ISO 178
弯曲应力 ² (23°C)	98.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	126	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.5 mm)	130	°C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	125	°C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	130	°C	UL 746B
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.5 mm	V-0		
3.0 mm	5VA		
光学性能	额定值	单位制	测试方法
透射率 (3000 μm)	88.0	%	ASTM D1003

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C

Panlite® MN-4805ZL

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

注射	额定值	单位制
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
加工（熔体）温度	270 到 320	°C
模具温度	80 到 120	°C

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min