+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)



# Multilon® TN-3725B

## TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

		一般信息		
产品说明				
PC/ABS polymer alloy, Mineral filler rei	nforced, Non-halogen type f	lame resistant series		
总览				
填料/增强材料	• 矿物填料			
特性	• 高刚性	• 无卤	•	阻燃性
用途	• OA设备	• 商务设备		
形式	• 粒子			
加工方法	• 注射成型			
	ACT	「M & ISO 属性 <sup>1</sup>		
	ASI	M & ISO 周 任   額定值	单位制	
密度			g/cm³	ISO 1183
		1.00	g/om	内部方法
垂直 : 4.00 mm		0.35 到 0.55	%	1 1 HP 73 724
流动:4.00 mm		0.35 到 0.55		
机械性能				
		65.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应力 (断裂, 23°C)		40.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)		10	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 <sup>2</sup> (23°C)		4600	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup> (23°C)		100	MPa	ISO 178
冲击性能		<b>额定值</b>	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)		8.0	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)		无断裂		ISO 179
热性能		额定值	单位制	測试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		91.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动		5.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 垂直		5.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.0 mm)		100	°C	UL 746B
RTI Imp (1.0 mm)		100	°C	UL 746B
RTI (1.0 mm)		100	°C	UL 746B
电气性能		额定值	单位制	測试方法
表面电阻率		1.0E+16		IEC 60093
可燃性		额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				UL 94
0.8 mm		V-1		
1.0 mm		V-0		
1.5 mm		5VB		

+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)

### Multilon® TN-3725B

### TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

加工信息				
注射	额定值 单位制			
—————————————————————————————————————	80 °C			
干燥时间	5.0 到 8.0 hr			
加工(熔体)温度	230 到 270 °C			
模具温度	50 到 70 °C			

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性:这些不能被视为规格。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2.0 mm/min