



台湾化学纤维股份有限公司

TAIRIPRO® PP 树脂

项 目 Property	单 位 Unit	试验方法 Test Method	试 验 条 件 Test Condition	押出级
				B8001A
熔融指数 Melt Flow Index	g/10min	ASTM D-1238	230℃x2.16kg	0.50
降伏点抗张强度 Tensile Strength at Yield	kg/cm ² (Mpa)	ASTM D-638	23℃	270 (26)
断裂点延伸率 Tensile Elongation at Break	%	ASTM D-638	23℃	>200
弯曲模数 Flexural Modulus	kgf/cm ²	ASTM D-790A	23℃	11000
洛氏硬度 Rockwell Hardness	R-scale	ASTM D-785	23℃	80
Izod 冲击强度 Izod Impact Strength	kg-cm/cm (J/m)	ASTM D-256	23℃ 1/8"bar	80 (784)
			-20℃ 1/8"bar	11 (108)
热变形温度 Heat Deflection Temperature	℃	ASTM D-648	Unannealed 1/4" bar	105
收缩率 Molding Shrinkage Temperature	%	FCFC Method	23℃	1.5~1.9
比重 Specific Gravity		ASTM D-792	23℃/23℃	0.9
FDA Compliance				Yes
燃烧性 Flammability		UL-94	FileNo.E162823	-
特性 CHARACTERISTICS	冲击性优、抗低温脆化、光泽性佳			

以上数值系参考 ASTM、ISO 试验方法所测得，仅供选择用途品级之参考。

台湾化学纤维股份有限公司-塑胶部

电话:02-27122211/传真:02-27131649

地址:台北市松山区敦化北路 201 号

网址:https://www.fcfc-plastics.com



台塑關係企業
FORMOSA PLASTICS GROUP

