

Grilamid L XE 16184 (LCL-4H) anthracite

PA12-CF40

EMS-GRIVORY

Mechanische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Zug-Modul	- / 24000	MPa	ISO 527-1/2
Bruchspannung	- / 260	MPa	ISO 527-1/2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	- / 75	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	- / 75	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	- / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	- / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Mechanische Eigenschaften (TPE)	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Kugeleindruckhärte	- / 235	MPa	ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Schmelztemperatur (10°C/min)	178 / -	°C	ISO 11357-1/3
Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa)	170 / -	°C	ISO 75-1/2
Formbeständigkeitstemperatur (8.00 MPa)	165 / -	°C	ISO 75-1/2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	5 / -	E-6/K	ISO 11359-1/2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	30 / -	E-6/K	ISO 11359-1/2
Brennbarkeit bei Dicke h	HB / -	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10

Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Wasseraufnahme	1 / -	%	Ähnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	0.5 / -	%	Ähnlich ISO 62
Dichte	1220 / -	kg/m ³	ISO 1183

Rheol./Phys. Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Verarbeitungsschwindung (parallel)	0 / -	%	ISO 294-4, 2577
Verarbeitungsschwindung (senkrecht)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577

Verarbeitung Spritzgießen	Wert	Einheit	Test Standard
Trichterzone	≤80	°C	-
Förderzone	≤260	°C	-
Kompressionszone	≤275	°C	-
Plastifizierzone	≤280	°C	-
Düse	≤275	°C	-
Schmelze	260 - 280	°C	-
Werkzeugoberflächentemperatur	80 - 120	°C	-
Einspritzgeschwindigkeit	Tief - Mittel		-
Druck	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	20 - 80	bar	-
Schneckenumfangsgeschwindigkeit	0.07 - 0.33	m/s	-

Merkmale
Besondere Kennwerte

erhöhte elektrische Leitfähigkeit, Verbesserte Schlagzähigkeit,
Verbesserte UV-Stabilität (Außenanwendungen)

Elektrik / Elektronik

Elektrohaushaltsgeräte

Regionale Verfügbarkeit

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika,
Nahost/Afrika

Industrie & Konsumgüter

Haushaltswaren, Maschinenbau, Sport & Freizeit



Produkt Merkmale

Verbesserte Gleit-/Reibeigenschaften, Langfaserverstärkt

