

TAIPOL SEBS-6014 Polymer Data

聚合系統	溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物
安定劑	非污染性
產品特性	線性中分子量 優越的耐候耐熱特性 高強度 容易加工 與聚烯類塑膠有良好之相容性
應用	主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。

聚合體特性		指 標		測試方法	
		最小值	最大值		
苯乙烯含量	(%)	16.5	19.5	TDM-02	
揮發分	(%)	—	0.5	TDM-03	
黃度		—	4.0	TDM-04	
灰分	(含抗黏劑)	(%)	—	0.6	ASTM D-5667
凝膠	(%)	—	0.1	TDM-05	
熔融指數(230°C/2.16kg)	(g/ 10min.)	3.0	8.0	ASTM D-1238	
比重		0.90 Typical		ASTM D-792	