



## SEBS-6150 Polymer Data

- 聚合系統 -- 溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物
- 安定劑 -- 非污染性
- 產品特性 -- 線性中分子量
- 優越的耐候耐熱特性
- 高強度
- 容易加工
- 與聚烯類塑膠有良好之相容性
- 應用 -- 主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。

	指 標		測試方法
	最小值	最大值	
<b>聚合體特性</b>			
苯乙烯含量	(%) 27.5	30.5	K62-TPPC-21
黃度		4.0	K62-TPFP-04
揮發分	(%) —	0.5	K62-TPFP-01
灰分	(%) —	0.5	ASTM D-5667
凝膠	(%) —	0.1	K62-TPFP-16
比重	0.91 Typical		ASTM D-792
分子量	中		K62-TPFP-07