



SEBS-6151 中文Polymer Data

- 聚合系統 -- 溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物
- 安定劑 -- 非污染性
- 產品特性 -- 線性高分子量，
-- 優越的耐候耐熱特性
-- 高強度
-- 容易加工
-- 與聚烯類塑膠有良好之相容性
- 應用 -- 主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。

聚合體特性		指 標		測試方法
		最小值	最大值	
苯乙烯含量	(%)	31.0	34.0	K62-TPPC-21
黃度		—	4.0	K62-TPFP-04
揮發分	(%)	—	0.5	K62-TPFP-01
灰分	(%)	—	0.5	ASTM D-5667
凝膠	(%)	—	0.1	K62-TPFP-16
比重		0.91 Typical		ASTM D-792
分子量		高		K62-TPFP-07