



SEBS-6152 Polymer Data

聚合系統	--	溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物
安定劑	--	非污染性
產品特性	--	線性低分子量
	--	優越的耐候耐熱特性
	--	高強度
	--	容易加工
	--	與聚烯類塑膠有良好之相容性
	--	
	--	
應用	--	主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。

聚合體特性		指 標		測試方法
		最小值	最大值	
苯乙烯含量	(%)	27.5	30.5	K62-TPPC-21
黃度		—	4.0	K62-TPFP-04
揮發分	(%)	—	0.5	K62-TPFP-01
灰分(不含抗結塊劑)	(%)	—	0.2	ASTM D-5667
灰分(含抗結塊劑)	(%)	—	1.0	ASTM D-5667
凝膠	(%)	—	0.1	K62-TPFP-16
25°C甲苯黏度	(20wt%, cP)	350	530	K62-TPFP-49
比重		0.91 Typical		ASTM D-792