



TAIPOL[®] SEBS 6153

- | | |
|------|-------------------------------|
| 聚合系统 | -- 溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物 |
| 安定剂 | -- 非污染性 |
| 产品特性 | -- 线性中分子量 |
| | -- 优越的耐候耐热特性 |
| | -- 高强度 |
| | -- 容易加工 |
| | -- 与聚烯类塑料有良好之兼容性 |
| 应用 | -- 主要应用于塑料改质、黏着剂(热熔胶)、弹性掺配制品。 |

| 聚合体特性 | | 指 标 | | 测试方法 |
|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| | | 最小值 | 最大值 | |
| 苯乙烯含量 | (%) | 27.5 | 30.5 | TDM-02 |
| 黄度 | | — | 4.0 | TDM-04 |
| 挥发分 | (%) | — | 0.5 | TDM-03 |
| 灰分 (不含抗结块剂) | (%) | — | 0.2 | ASTM D-5667 |
| 灰分 (含抗结块剂) | (%) | — | 1.0 | ASTM D-5667 |
| 凝胶 | (%) | — | 0.1 | TDM-05 |
| 25℃ 甲苯黏度 | (20wt%, cP) | 2000 | 3000 | TDM-06 |
| 比重 | | 0.91Typical | | ASTM D-792 |