



SEBS-6159 Polymer Data

- 聚合系統 -- 溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物
- 安定劑 -- 非污染性
- 產品特性 -- 線性超高分子量
- 優越的耐候耐熱特性
- 優越的抗壓縮變形特性
- 高強度
- 與聚烯類塑膠有良好之相容性
- 應用 -- 主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。

聚合體特性		指 標		測試方法
		最小值	最大值	
苯乙烯含量	(%)	28.0	31.0	K62-TPPC-21
黃度		—	4.0	K62-TPFP-04
揮發分	(%)	—	0.5	K62-TPFP-01
灰分	(%)	—	0.5	ASTM D-5667
凝膠	(%)	—	0.1	K62-TPFP-16
比重		0.91 Typical		ASTM D-792
分子量		超高		K62-TPFP-07