

## TAIPOL SEBS-7131

聚合系統

馬來酸酐接枝之SEBS

特性

- 具高接枝含量
- 與工程塑膠有優異相容性
- 與極性物質有優異貼合性

應用

- 工程塑膠之改質劑
- 彈性體摻配之相容劑
- 極性物質之黏著劑

| 聚合體特性             |        | 指 標 |     | 測試方法        |
|-------------------|--------|-----|-----|-------------|
|                   |        | 最小值 | 最大值 |             |
| 馬來酸酐接枝含量          | (%)    | 1.2 | 1.8 | R70-ALAB-22 |
| 融值<br>(5kg@230°C) | dg/min | 2   | 15  | ASTM D1238  |
| 揮發份               | (%)    | —   | 0.5 | K62-TPFP-01 |