

Datenblatt Tekuform C 1 - 9

Eigenschaften	Test- Methode ASTM	Prüfbedingung	Einheit	C 1-9
Dichte	D 792			1.41
Schmelzpunkt	DSC Methode	10 °C/min. Temp.anstieg	°C	165
Wärmeformbeständigkeit	D 648	4,6 kgf/cm ²	°C	158
Brandverhalten		0,8 mm Stärke		HB
Zugfestigkeit		23 °C	kgf · cm/cm	600
Kerbschlagzähigkeit IZOD	D 256	3,2 mm m. Kerbe		7,8
Formenschwund			%	2,0

Tekuma Kunststoff GmbH

